(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005 年8 月18 日 (18.08.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/075694 A1

(51) 国際特許分類7: C22C 38/00, 38/14, 38/58

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/008542

(22) 国際出願日: 2004年6月17日(17.06.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ: 特願2004-028635 2004年2月4日(04.02.2004) JI

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住 友金属工業株式会社 (SUMITOMO METAL INDUS-TRIES,LTD.) [JP/JP]; 〒5410041 大阪府大阪市中央区 北浜4丁目5番33号 Osaka (JP).
- (71) 出願人 (米国についてのみ): 櫛田和代 (KUSHIDA, Kazuyo) (発明者(死亡)の相続人) [JP/JP]; 〒6610013 兵庫県尼崎市栗山町一丁目8番10号301号室 Hyogo (JP).
- (72) 発明者: 櫛田隆弘 (死亡).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 大村朋彦 (OMURA, Tomohiko) [JP/JP]; 〒5410041 大阪府大阪 市中央区北浜4丁目5番33号住友金属工業株式 会社内 Osaka (JP). 沼田光裕 (NUMATA, Mitsuhiro)

[JP/JP]; 〒5410041 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号住友金属工業株式会社内 Osaka (JP).

- (74) 代理人: 上羽秀敏, 外(UEBA, Hidetoshi et al.); 〒 5300043 大阪府大阪市北区天満2丁目2番1号角野ビル2階インテリクス国際特許事務所 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 / 表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: STEEL PRODUCT FOR LINE PIPE EXCELLENT IN RESISTANCE TO HIC AND LINE PIPE PRODUCED BY USING THE STEEL PRODUCT

── ▼ (54) 発明の名称: 耐HIC性に優れたラインパイプ用鋼材及びその鋼材を用いて製造されるラインパイプ

(57) Abstract: A steel product for a line pipe, which has a chemical composition, in mass %, that C: 0.03 to 0.15 %, Si: 0.05 to 1.0 %, Mn; 0.5 to 1.8 %, P: 0.015 % or less, S: 0.004 % or less, O: 0.01 % or less, N: 0.007 % or less, Sol.Al: 0.01 to 0.1 %, Ti: 0.024 % or less, Ca: 0.0003 to 0.02 %, and the balance: Fe and impurities, characterized in that TiN being present in the steel product as an inclusion has a size of 30 μ m or less. The above steel product for a line pipe is so excellent in the resistance to HIC that it exhibits a cracked area ratio of 3 % or less in a HIC test specified in the specification.

(57) 要約: 本発明によるラインパイプ用鋼材は、組成が質量%にて、C:0.03~0.15%、Si:0.05~
1.0%、Mn:0.5~1.8%、P:0.015%以下、S:0.004%以下、O:0.01%以下、N:0.007%以下、Sol.Al:0.01~0.1%、Ti:0.024%以下、Ca:0.0003~0.02%を含有し、残部はFe及び不純物からなり、鋼中に介在物として存在するTiNの大きさが30μm以下である。本発明によるラインパイプ用鋼材は、耐HIC性に優れ、割れ面積率を3%以内に抑えることができる。



